

Leistungserklärung
Nr. WDA AMW - 04
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für die Produktgruppe
Offenporiger Asphalt

1.+2. Kenncode des Prdodukttypes und Materialnummer gemäß Artikel 11 Absatz 1

DIN EN 13108-7

Sorte	Material-Nr:	Sorte	Material-Nr:
PA 8 40/100-65H	03278	PA 16 40/100-65H	03280
PA 11 40/100-65H	03279		

3. Verwendungszweck des Bauproduktes

Offenporiger Asphalt für den Bau von Straßen , Flugplätzen und sonstigen Verkehrsflächen

4. Hersteller des Bauproduktes

AMW Asphaltmischwerke Wilsdruff GmbH
Hühndorfer Höhe 22
01723 Wilsdruff

Werk: Asphaltmischwerk Wilsdruff

5. Bevollmächtigter des Herstellers

Nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

7. notifizierte Stelle

bup Zert GmbH
Köpenicker Landstraße 280
12437 Berlin
Kennnummer: 2516

Die notifizierte Stelle hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen. Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat mit der Registrier-Nr. 2516-CPR-1015-011-13108 vom 29.11.2016 ausgestellt.

8. Europäische Technische Bewertung

Nicht relevant

9. **Erklärte Leistung:**
siehe Anlage 1
10. **Die erklärte Leistung der Produkte gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Wilsdruff, 11.01.2017



Geschäftsführer

Anlagen:

Anlage 1 zur Leistungserklärung Nr. WDA AMW - 04 - Erklärte Leistung der Produkte gem. Punkt 9

**CE-KENNZEICHNUNG und SORTENVERZEICHNIS
nach
DIN EN 13108 - 7: 2006**

„Offenporiger Asphalt (PA) für Verkehrsflächenbefestigungen“

Firma:
AMW Asphalt-Mischwerke Wilsdruff GmbH
Hühndorfer Höhe 22
01723 Wilsdruff

Werk:
Asphalt-Mischwerke Wilsdruff



**2516
08**

Zertifikat:

2516-CPR-1015-011-13108

bup Zert GmbH
Köpenicker Landstr. 280
12437 Berlin

Offenporiger Asphalt (PA) – Baustoffe, Zusammensetzung, Eigenschaften

Sorte	PA 16	PA 11	PA 8			
<i>Erstprüfungsbericht Nr.</i>	03280	03279	03278			
Baustoffe:						
Bindemittel, Art und Sorte	40/100-65H	40/100-65H	40/100-65H			
Anteil gebrochener Kornoberflächen	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}			
Widerstand gegen Zertrümmerung	100 M.-%	100 M.-%	100 M.-%			
Widerstand gegen Polieren	PSV 54	PSV 54	PSV 54			
Mindestanteil feiner Gesteinskörnungen (Ecs 35)	100 %	100 %	100 %			
Zusammensetzung Asphaltmischgut:						
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang in M.-%)						
Siebdurchgang bei 22,4mm	100,0					
Siebdurchgang bei 16mm	92,5	100,0				
Siebdurchgang bei 11,2mm	19,8	92,6	100,0			
Siebdurchgang bei 8mm	8,3	16,5	93,6			
Siebdurchgang bei 5,6mm	7,6	12,8	19,0			
Siebdurchgang bei 2mm	7,4	7,7	9,5			
Siebdurchgang bei 0,063mm	4,5	3,9	4,1			
Bindemittelgehalt	5,5	6,1	6,6			
Bindemittelträger M.-%	0,4	0,5	0,6			
Asphaltmischgut:						
Hohlraumgehalt in Vol.-%	26,3	25,2	25,0			
Temperatur in °C	150 - 190	150 - 190	150 - 190			

Wilsdruff, 11. Januar 2017

AMW Asphalt-Mischwerke
Wilsdruff GmbH
Hühndorfer Höhe 22
01723 Wilsdruff
Tel. (03 52 04) 22 160 Fax 22 180